

# Boletim Técnico

## HX20000

<b>Espessura do filme</b>	0.11mm																		
<b>Filme</b>	Vinil cast (fundido) multicamada																		
<b>Propriedades Adesivas:</b>	<table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b></td><td>12</td><td>HEXFTM001</td></tr><tr><td>Após 20 minutos da aplicação</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>Após 24 horas da aplicação</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)</td><td>15</td><td>HEXFTM009</td></tr><tr><td>Força de release (N / 25 mm):</td><td>0.2</td><td>HEXFTM003</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>	12	HEXFTM001	Após 20 minutos da aplicação	15		Após 24 horas da aplicação			Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	15	HEXFTM009	Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003
	Valores	Padrão																	
<b>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</b>	12	HEXFTM001																	
Após 20 minutos da aplicação	15																		
Após 24 horas da aplicação																			
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	15	HEXFTM009																	
Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003																	
<b>Adesivo</b>	Solvente acrilico, Transparente, Permanente																		
<b>Liner</b>	145g - Hex'Press - Tecnologia anti bolhas																		
<b>Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)</b>	100°																		
<b>Indicação de aplicação</b>	Envelopamento completo																		
<b>Larguras</b>	1,52 em rolos de 25m = 30m <sup>2</sup>																		
<b>Durabilidade</b>	<p><b>Cor Predominante</b></p> <table><tbody><tr><td>Preto / Branco - Gloss</td><td>Até 6 anos</td></tr><tr><td>Coloridos</td><td>Até 5 anos</td></tr><tr><td>Metálicos</td><td>Até 4 anos</td></tr><tr><td>Glitter</td><td>Até 2 anos</td></tr><tr><td>Fluorescente</td><td>Até 6 meses</td></tr></tbody></table> <p>Durabilidade máxima, em exposição vertical, (<math>\pm 10^\circ</math>) no clima europeu. Resistente à variações de temperatura e produtos químicos.</p> <p>Exposição Horizontal - Dividir os valores acima por 2.8</p> <p>Exposição Horizontal (<math>\pm 10^\circ</math>)</p> <p>Exposição Vertical (<math>\pm 10^\circ</math>)</p> <p>Exposição Não-Horizontal</p>	Preto / Branco - Gloss	Até 6 anos	Coloridos	Até 5 anos	Metálicos	Até 4 anos	Glitter	Até 2 anos	Fluorescente	Até 6 meses								
Preto / Branco - Gloss	Até 6 anos																		
Coloridos	Até 5 anos																		
Metálicos	Até 4 anos																		
Glitter	Até 2 anos																		
Fluorescente	Até 6 meses																		
<b>Armazenamento</b>	<p>Os rolos de HX20000 devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%.</p> <p>Não armazene seu HX20000 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>																		
<b>Observações</b>	<p>Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.</p> <p>As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.</p>																		

315

HEX